



Rand-Platte (eine Seite abgeschrägt) (FI)

Die Rand-Platte mit einer schräg als Keil ausgeformten Plattenseite ist eine sinnvolle und systemkompatible Ergänzung zur Gummigranulat-Platte Typ FS. Die Rand-Platte wird verwendet, um Stolperkanten zu vermeiden, die am Übergang auf die Gummigranulat-Plattenfläche entstehen, wenn nur ein Teilbereich der Bodenfläche mit Gummigranulat-Platten ausgelegt wird. Durch die Rand-Platte wird also der Niveauunterschied zwischen Bodenfläche und Gummipplatten-Fläche stufenlos ausgeglichen. Unfälle durch Stolpern werden verhindert, ein leichtes Auffahren mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Rollator wird ermöglicht.

Ein typischer Anwendungsfall ist eine mit Fallschutzplatten ausgelegte Spielinsel in der gepflasterten Fußgängerzone oder auf dem asphaltierten Schulhof. Die Rand-Platte wird immer mit dem Untergrund verklebt und stabilisiert dadurch auch die Gummigranulat-Plattenfläche.

Podatki o izdelku

Barva	Opečno rdeča
Namestitev	Povezovalni zatiči – plastični vložki
Velikost	500 x 500 x 30 mm


Teža	6.1 kg/Kos = 24.4 kg/m²
Pretvorba	1 m² = 4 Kos
Uporabna velikost	500 x 500 x 30 mm

Lastnosti



Barva Opečno rdeča

Barva "Opečno rdeča" je intenzivna, topla rjavordeča odtenek, ki spominja na barvo opečenih opek. Ta barva se doseže z uporabo barvne vezivne snovi, ki obdaja ELT delce (črne gumijaste delce iz reciklaže stare gume). Opečno rdeča je tradicionalna barva, ki je odlična za številne aplikacije, kjer doda rustikalen, a hkrati sodoben poudarek. Tipične uporabe vključujejo terase in balkone, športna igrišča, otroška igrišča in hleve. Barvni premaz se z uporabo postopoma obrabi.




Namestitev

Na dveh straneh – med posameznimi vrstami plošč – so plošče povezane s stranskimi povezovalnimi zatiči (plastični vložki). Polaganje mora potekati v vezanem vzorcu, kar pomeni, da je vsaka vrstica plošč zamaknjena za polovico plošče (T-spoj). V tem vzorcu je vsaka plošča s plastičnimi vložki povezana z dvema ploščama v vrsti nad njo in dvema ploščama v vrsti pod njo. Ti vložki preprečujejo stransko premikanje plošč, vendar ne omejujejo gibanja vzdolž vzdolžne osi vložkov. Zato je treba okoli površine plošč namestiti robni zaključek.



Material

Izdelek je sestavljen iz črnega gumijastega granulata in poliuretanovega veziva. Uporabljeni gumijasti granulati izvirajo iz reciklaže starih pnevmatik, kar pojasnjuje pojem ELT granulati (End of Life Tyres). Ta izvor daje granulatu tipično črno ali antracitno barvo. Kemijsko gledano je ELT granulati mešanica naravnega kaučuka (NR) in stirensko-butadienskega kaučuka (SBR). Za antracitne izdelke se uporablja brezbarvno vezivo, medtem ko za barvne različice uporabljamo barvno vezivo, zaradi česar črni granulati dobi barvno premazano plast.



Struktura spodnje strani

Izdelek ima gladko, popolnoma ravno spodnjo stran brez vtisnjenih strukturnih elementov ali drenažnih kanalov. Popolnoma nalega na nosilno plast. Po potrebi je treba zagotoviti ustrezno drenažo z ustreznimi ukrepi. Vgradnja ali montaža se izvaja na primerno, ravno in trajno nosilno podlago. Za pravilno namestitev je treba upoštevati navodila za vgradnjo.

Rand-Platte (eine Seite abgeschrägt) (FI)

Značilnosti



Z UV stabilizacijo

ELT gumijasti granulat vsebuje UV stabilizatorje. Barva ali barvni premaz ne porumeni.



Toksikološko varen

Brez nedovoljenih emisij škodljivih snovi, začetni vonj po gumi sčasoma izzveni.



Efl

Obnašanje pri požaru v skladu z EN 13501-1: Efl
Sprejemljivo obnašanje pri požaru



Za notranjo in zunanjo uporabo

Odporno na vremenske vplive in zmrzal.
Vsestranska uporaba v notranjih in zunanjih prostorih.



Odpornost proti zmrzali

Odporno na zmrzal in zmrznjeno vodo v materialu – brez pokanja, trganja ali lomljenja.

Primerjalne vrednosti

Primerjava tehničnih podatkov na lestvici od 1 do 5 omogoča praktičen način objektivnega primerjanja ustreznih lastnosti izdelkov WARCO, kar olajša izbiro najprimernejšega izdelka za želeno uporabo. Podrobne informacije o vrednostih lestvice in njihovem izračunu so na voljo na spletu na strani s podrobnostmi o izdelku.

Toplotna izolacija – Vrednost lestvice 3 = Toplotna prevodnost pribl. 0,11 W/(m·K)

Dušenje udarcev, vibracij in hoje – Lestvica 2 = udobno dušenje

Protizdrsnost (EN 16165) – Vrednost lestvice 3 = povprečni sprejemni kot ca. 15°, skupina R10

Razred protizdrsnosti DS (EN 14041) - Vrednost lestvice 2 = Koeficient trenja ca. 0,38

Prepustnost vode (EN 12616) – Razred 2 = Infiltracija do 10 mm/h (10 l/h/m²)

Tlačna trdnost - Vrednost lestvice 3 = pribl. 0,5 mm preostale vdolbine po 24 urah razbremenitve (BS 7188)

Odpornost proti obrabi – Odpornost proti abrazivni obrabi – Vrednost lestvice 5 = "izjemno" (BS 7188)

Navidezna gostota - vrednost lestvice 3 = 840 do 900 kg/m³