

Treppenbelag (GZ)

Unschöne oder unsichere Treppen, die nicht der Witterung ausgesetzt sind, lassen sich mit dem trittelastischen Treppenbelag aus Gummigranulat attraktiv und sicher gestalten. Denn der rutschhemmende und griffige Treppenbelag bietet sicheren Tritt und beugt Unfällen durch Ausrutschen vor.


Der Treppenbelag besteht aus präzise geschnittenen, handlichen Platten mit nach der Montage fast unsichtbarer Reißverschluss-Verzahnung. So lassen sich kostengünstig Treppenstufen jeden Formates mit wenig Verschnitt verkleiden. Die Zuschnitte werden einfach mit dem dauerelastischen Klebstoff an der Stufe angeklebt.



Podatki o izdelku

Barva	Lehko rumeno posipana	Teža	13.61 kg/Kos = 14.48 kg/m²
Namestitev	Izrezan sestavljiv spoj brez posnetja	Pretvorba	1 m² = 1.06 Kos
Velikost	1000 x 1000 x 16 mm	Uporabna velikost	970 x 970 x 16 mm 0,94 m²

Lastnosti



Barva Lehko rumeno posipana

Barva „Lehko rumeno posipana“ se odlikuje mat črno-antracitno površino, ki je prepletena z rumenimi EPDM delci. Ti rumeni akcenti ustvarijo zanimiv, živahen in rahlo posut videz, ki mat gumijasti podlag odlično dopolnjuje in ji daje dinamičen značaj. Material je sestavljen iz ELT granulata, mlete gume, pridobljene iz reciklaže rabljenih pnevmatik, ki je znana po svoji vzdržljivosti in odpornosti. Izdelki v barvi „Lehko rumeno posipana“ so še posebej primerni za uporabo v športnih in fitnes prostorih, na prireditvah, razstavah ter v industrijskih aplikacijah, kjer so potrebni funkcionalni in obenem estetsko privlačni oblikovalski elementi.




Material

Izdelek je sestavljen iz mešanice zelo finega črnega ELT gumijastega granulata in približno 10 % barvnega EPDM granulata srednje velikosti zrn. Kot vezivo se uporablja poliuretan. Črni ELT granulata izvira iz reciklaže starih pnevmatik (zato ELT = End of Life Tyres). Kemijsko gre za mešanico naravnega kaučuka (NR) in stirensko-butadienskega kaučuka (SBR). Barvni EPDM granulata (kaučuk etilen-propilen-dien) je brez onesnaževal in predstavlja nov material. Izdelek ima gumijasto, skoraj brezporozno površinsko strukturo.



Namestitev

Plošče so natančno izrezane iz večjega formata, pri čemer na njihovih robovih nastane sestavljiv puzzle spoj. Vsaka stran plošče se lahko poveže s katero koli stranjo druge plošče. Med polaganjem se zobje popolnoma prilegajo drug drugemu, podobno kot pri klik ploščicah, kar zagotavlja stabilno in brezfužno površino. Ker so robovi plošč ostro odrezani – brez posnetja –, so spoji med ploščami z enakim barvnim vzorcem skoraj nevidni, kar ustvarja enoten in harmoničen videz celotne površine.



Struktura spodnje strani

Plošča iz gumi granulata ima homogen prečni prerez, kar pomeni, da pri enoslojnih elementih ni strukturnih razlik med zgornjo in spodnjo stranjo. Zato se plošča lahko uporablja na obeh straneh, kar podvoji njeno življenjsko dobo. Ker je plošča razrezana iz bloka, lahko pride do vizualnih razlik med obema stranema. Polaganje poteka na ustrezno gladko in vezano podlago, kot so beton, estrih, ploščice, lesene deske ali podobne površine. Za pravilno namestitev je treba upoštevati navodila za polaganje.

Treppenbelag (GZ)

Značilnosti



Toksikološko varen

Brez nedovoljenih emisij škodljivih snovi, začetni vonj po gumi sčasoma izzveni.



Z UV stabilizacijo

ELT gumijasti granulati vsebuje UV stabilizatorje. Barva ali barvni premaz ne porumeni.



Za notranjo uporabo

Primerno samo za notranje prostore. Izogibajte se zastajajoči vodi.



Efl

Obnašanje pri požaru v skladu z EN 13501-1: Efl
Sprejemljivo obnašanje pri požaru

Primerjalne vrednosti

Primerjava tehničnih podatkov na lestvici od 1 do 5 omogoča praktičen način objektivnega primerjanja ustreznih lastnosti izdelkov WARCO, kar olajša izbiro najprimernejšega izdelka za želeno uporabo. Podrobne informacije o vrednostih lestvice in njihovem izračunu so na voljo na spletu na strani s podrobnostmi o izdelku.

Toplotna izolacija – Vrednost lestvice 2 = Toplotna prevodnost pribl. 0,12 W/(m·K)

Prepustnost vode (EN 12616) – Razred 1 = Infiltracija cca 0 mm/h (0 l/h/m²)

Razred protidrsnosti DS (EN 14041) - Vrednost lestvice 2 = Koeficient trenja ca. 0,38

Odpornost proti obrabi – Odpornost proti abrazivni obrabi – Vrednost lestvice 5 = "izjemno" (BS 7188)

Dušenje udarcev, vibracij in hoje – Lestvica 1 = zaznavno dušenje

Navidezna gostota - vrednost lestvice 4 = 900 do 1000 kg/m³

Tlačna trdnost - Vrednost lestvice 4 = pribl. 0,25 mm preostale vdolbine po 24 urah razbremenitve (BS 7188)

Protidrsnost (EN 16165) – Vrednost lestvice 3 = povprečni sprejemni kot ca. 15°, skupina R10