

Talna plošča za teraso Classic (HZ)

Talna plošča za teraso Classic združuje brezčasen videz s praktičnimi lastnostmi. Skriti puzzle zaskok poveže posamezne plošče v stabilno površino, na kateri je viden le klasični križni vzorec. Rezi ob robovih se izvedejo hitro in čisto z običajnimi žagami, plošče pa je mogoče po potrebi enostavno razstaviti in ponovno položiti.

Porozna struktura omogoča hiter odtok deževnice, zato površina hitro presahne in je varna za uporabo v vseh vremenskih razmerah. Plošča je proti zdrsu, blaži udarce, je odporna proti zmrzali in preprosta za čiščenje – odlična izbira za terase in balkone.



Podatki o izdelku

Barva	Losa in Koren	Teža	5.56 kg/Kos = 22.24 kg/m²
Namestitev	Skriti sestavljiv spoj z zaobljenim posnetjem	Pretvorba	1 m² = 4 Kos
Velikost	540 x 540 x 30 mm	Uporabna velikost	500 x 500 x 30 mm

Lastnosti



Barva Losa in Koren

Barvni dizajn „Losa in Koren“ je sestavljen iz novega, ekološkega, obarvanega EPDM gumijastega granulata. Združuje tople rjave tone z bež in črno-sivimi akcenti, da ustvari harmonično in živahno površino. Ta mešanica spominja na naravno barvno paleto lubja dreves, kar materialu daje zemeljski, naravni videz. Material je naravno UV-odporen in ohranja svojo barvo dolgo časa. Barvni dizajn „Losa in Koren“ je še posebej primeren za okolja, kjer je zaželeno topla in naravna atmosfera. Prilagaja se tako sodobnim kot tudi bolj tradicionalnim, naravno navdihnjnim prostorom.



Material

Izdelek ima dvoslojno strukturo in je izdelan s postopkom stiskanja. Spodnji funkcijski sloj je sestavljen iz črnega ELT-granulata, pridobljenega z reciklažo izrabljenih pnevmatik (ELT = End of Life Tyres). Kemično gledano ELT-granulat vsebuje mešanico naravnega kavčuka (NR) in stiren-butadien kavčuka (SBR). Zgornji sloj, imenovan uporabni sloj, je izdelan iz na novo proizvedenega, popolnoma obarvanega in okolju prijaznega EPDM-granulata (etilen-propilen-dien kavčuk) s srednjo zrnatostjo. Ta izdelek izpolnjuje izjemno visoke zahteve glede varnosti, trajnosti in funkcionalnosti.



Namestitev

Robovi plošče so oblikovani s stopničastim utorom in integriranim sestavljivim spojem. Dve strani plošče imata pozitivni spoj, medtem ko imata preostali dve natančno ustrezen negativni spoj. Med polaganjem sestavljiv spoj ustvari trajno in stabilno povezavo med sosednjimi ploščami. Zaradi skritega položaja v stopničastem utoru ostane povezovalni sistem na položeni površini neviden. Končni rezultat je klasičen, pravokoten vzorec fug, podoben šahovnici.



Struktura spodnje strani

Spodnja stran plošče ima strukturo z drenažnimi kanali, globokimi približno 4 mm. Drenažni kanali sosednjih plošč se povezujejo v neprekinjeno mrežo. V kvadratnih območjih med drenažnimi kanali se nahaja velika vdolbina v obliki kupole, globoka približno 15 mm. Te vdolbine izboljšujejo odpornost na vremenske vplive, dimenzijsko stabilnost in blažilne lastnosti plošče. Plošče je mogoče položiti na vezano nosilno plast, na strešne hidroizolacije ali na ustrezne travne rešetke. Za pravilno montažo je treba upoštevati navodila za polaganje.

Talna plošča za teraso Classic (HZ)

Značilnosti



Toksikološko varen

Brez nedovoljenih emisij škodljivih snovi, začetni vonj po gumi sčasoma izzveni.



Primerno za klorirano vodo

Dobra odpornost na klorirano vodo, čistila s klorom in bazensko vodo.



Odpornost proti zmrzali

Odporno na zmrzal in zmrznjeno vodo v materialu – brez pokanja, trganja ali lomljenja.



Za notranjo in zunanjo uporabo

Odporno na vremenske vplive in zmrzal. Vsestranska uporaba v notranjih in zunanjih prostorih.



Barvno obstojen in odporen proti UV-sevanju

Površina iz EPDM gumijastega granulata je barvno obstojna in dolgotrajno odporna proti UV-sevanju (sonce).



Cfl-s1

Razred gradbenega materiala v skladu z EN 13501-1: Cfl-s1 težko vnetljiv – nizka emisija dima

Primerjalne vrednosti

Primerjava tehničnih podatkov na lestvici od 1 do 5 omogoča praktičen način objektivnega primerjanja ustreznih lastnosti izdelkov WARCO, kar olajša izbiro najprimernejšega izdelka za želeno uporabo. Podrobne informacije o vrednostih lestvice in njihovem izračunu so na voljo na spletu na strani s podrobnostmi o izdelku.

Dušenje udarcev, vibracij in hoje – Lestvica 3 = izrazito dušenje

Razred protidrsnosti DS (EN 14041) - Vrednost lestvice 5 = Koeficient trenja ca. 0,6

Protizdrsnost (EN 16165) – Vrednost lestvice 4 = povprečni sprejemni kot ca. 16°, skupina R10

Odpornost proti obrabi – Odpornost proti abrazivni obrabi – Vrednost lestvice 2 = "dobro" (BS 7188)

Toplotna izolacija – Vrednost lestvice 3 = Toplotna prevodnost pribl. 0,11 W/(m·K)

Prepustnost vode (EN 12616) – Razred 4 = Infiltracija cca 600 mm/h (600 l/h/m²)

Tlačna trdnost – Vrednost lestvice 2 = pribl. 0,75 mm preostale vdolbine po 24 urah razbremenitve (BS 7188)

Navidezna gostota – vrednost lestvice 2 = 780 do 840 kg/m³