

Talna plošča za pesjak (HZ)

Talna plošča za pesjak WARCO je elastična, toplotno izolativna plošča iz granulata gume ELT, vezanega s PU. V debelinah 3 ali 4 cm zagotavlja trpežno, higiensko in enostavno vzdrževano podlago za pasje pesjake in izpuste. Skriti spoj »puzzle« omogoča stabilno polaganje in enoten videz.

Material hitro odvaja vodo in dopušča uporabo razkužil. Protizdrsna površina ščiti tačke ter poskrbi za varno, proti zmrzali odporno in dolgo obstojno podlago.



Podatki o izdelku

Barva **Terra Cotta**

Namestitev **Skriti sestavljen spoj z zaobljenim posnetjem**

Velikost **540 x 540 x 40 mm**

Teža **8.36 kg/Kos = 33.44 kg/m²**

Pretvorba **1 m² = 4 Kos**

Uporabna velikost **500 x 500 x 40 mm**

Lastnosti




Barva Terra Cotta

Barvni dizajn „Terra Cotta“ je sestavljen iz novoproduciranega, brez škodljivih snovi, barvanega EPDM gumijastega granulata. Povezuje tople odtenke rjave z intenzivnimi rdečimi toni in kančkom črne, kar ustvarja harmonično in živahno površino. Ta kombinacija spominja na barvo žgane gline, kar materialu daje naraven, zemeljski videz. Material je naravno odporen na UV žarke in ohranja svojo barvo skozi daljše obdobje. Ta barvni dizajn se odlično poda v okolja, kjer je zaželena topla in prijetna atmosfera. Primeren je tako za sodobne kot tudi bolj tradicionalne, naravi navdihnjene dizajne.



Material

Izdelek ima dvoslojno strukturo in je izdelan s postopkom stiskanja. Spodnji funkcijski sloj je sestavljen iz črnega ELT-granulata, pridobljenega z reciklažo izrabljenih pnevmatik (ELT = End of Life Tyres). Kemično gledano ELT-granulat vsebuje mešanico naravnega kavčuka (NR) in stiren-butadien kavčuka (SBR). Zgornji sloj, imenovan uporabni sloj, je izdelan iz na novo proizvedenega, popolnoma obarvanega in okolju prijaznega EPDM-granulata (etilen-propilen-dien kavčuk) s srednjo zrnatostjo. Ta izdelek izpolnjuje izjemno visoke zahteve glede varnosti, trajnosti in funkcionalnosti.



Namestitev

Robovi plošče so oblikovani s stopničastim utorom in integriranim sestavljenim spojem. Dve strani plošče imata pozitivni spoj, medtem ko imata preostali dve natančno ustrezen negativni spoj. Med polaganjem sestavljen spoj ustvari trajno in stabilno povezavo med sosednjimi ploščami. Zaradi skritega položaja v stopničastem utoru ostane povezovalni sistem na položeni površini neviden. Končni rezultat je klasičen, pravokoten vzorec fug, podoben šahovnici.



Struktura spodnje strani

Spodnja stran plošče ima strukturo z drenažnimi kanali, globokimi približno 4 mm. Drenažni kanali sosednjih plošč se povezujejo v neprekinjeno mrežo. V kvadratnih območjih med drenažnimi kanali se nahaja velika vdolbina v obliki kupole, globoka približno 15 mm. Te vdolbine izboljšujejo odpornost na vremenske vplive, dimenzijsko stabilnost in blažilne lastnosti plošče. Plošče je mogoče položiti na vezano nosilno plast, na strešne hidroizolacije ali na ustrezne travne rešetke. Za pravilno montažo je treba upoštevati navodila za polaganje.

Talna plošča za pesjak (HZ)

Značilnosti



Toksikološko varen

Brez nedovoljenih emisij škodljivih snovi, začetni vonj po gumi sčasoma izzveni.



Odpornost proti zmrzali

Odporno na zmrzal in zmrznjeno vodo v materialu – brez pokanja, trganja ali lomljenja.



Primerno za klorirano vodo

Dobra odpornost na klorirano vodo, čistila s klorom in bazensko vodo.



Cfl-s1

Razred gradbenega materiala v skladu z EN 13501-1: Cfl-s1 težko vnetljiv – nizka emisija dima



Za notranjo in zunanjo uporabo

Odporno na vremenske vplive in zmrzal. Vsestranska uporaba v notranjih in zunanjih prostorih.



Barvno obstojen in odporen proti UV-sevanju

Površina iz EPDM gumijastega granulata je barvno obstojna in dolgotrajno odporna proti UV-sevanju (sonce).

Primerjalne vrednosti

Primerjava tehničnih podatkov na lestvici od 1 do 5 omogoča praktičen način objektivnega primerjanja ustreznih lastnosti izdelkov WARCO, kar olajša izbiro najprimernejšega izdelka za želeno uporabo. Podrobne informacije o vrednostih lestvice in njihovem izračunu so na voljo na spletu na strani s podrobnostmi o izdelku.

Navidezna gostota - vrednost lestvice 3 = 840 do 900 kg/m³

Tlačna trdnost - Vrednost lestvice 3 = pribl. 0,5 mm preostale vdolbine po 24 urah razbremenitve (BS 7188)

Protizdrsnost (EN 16165) – Vrednost lestvice 3 = povprečni sprejemni kot ca. 15°, skupina R10

Toplotna izolacija – Vrednost lestvice 4 = Toplotna prevodnost pribl. 0,09 W/(m·K)

Prepustnost vode (EN 12616) – Razred 3 = Infiltracija cca 300 mm/h (300 l/h/m²)

Razred protidrsnosti DS (EN 14041) - Vrednost lestvice 2 = Koeficient trenja ca. 0,38

Dušenje udarcev, vibracij in hoje – Lestvica 3 = izrazito dušenje

Odpornost proti obrabi – Odpornost proti abrazivni obrabi – Vrednost lestvice 3 = "zelo dobro" (BS 7188)