



Talna plošča za teraso Classic (HZ)

Talna plošča za teraso Classic združuje brezčasen videz s praktičnimi lastnostmi. Skriti puzzle zaskok poveže posamezne plošče v stabilno površino, na kateri je viden le klasični križni vzorec. Rezi ob robovih se izvedejo hitro in čisto z običajnimi žagami, plošče pa je mogoče po potrebi enostavno razstaviti in ponovno položiti.

Porozna struktura omogoča hiter odtok deževnice, zato površina hitro presahne in je varna za uporabo v vseh vremenskih razmerah. Plošča je proti zdrsu, blaži udarce, je odporna proti zmrzali in preprosta za čiščenje – odlična izbira za terase in balkone.

Podatki o izdelku

Barva	Antracit
Namestitev	Skriti sestavljen spoj z zaobljenim posnetjem
Velikost	540 x 540 x 50 mm

Teža	9.75 kg/Kos = 39 kg/m²
Pretvorba	1 m² = 4 Kos
Uporabna velikost	500 x 500 x 50 mm

Lastnosti




Barva Antracit

Tono "Antracit" ustreza običajnemu odtenku črnih gumih delcev ELT granulata (End of Life Tyres), ki nastanejo pri reciklaži starih pnevmatik in so osnova tega izdelka. Ta odtenek se lahko sčasoma spremeni iz globoke črne v nekoliko svetlejši antracit. Antracit je še posebej primeren za zunanje površine, kot so pločniki, hleve ali športna igrišča in je najpogostejše izbrani odtenek v fitnes industriji. Antracit se harmonično prilega različnim okoljem, zagotavlja sodoben, zadržan dizajn in je odporen na umazanijo in obrabo.



Material

Izdelek je sestavljen iz črnega gumijastega granulata in poliuretanovega veziva. Uporabljeni gumijasti granulati izvirajo iz reciklaže starih pnevmatik, kar pojasnjuje pojem ELT granulata (End of Life Tyres). Ta izvor daje granulatu tipično črno ali antracitno barvo. Kemijsko gledano je ELT granulata mešanica naravnega kaučuka (NR) in stirensko-butadienskega kaučuka (SBR). Za antracitne izdelke se uporablja brezbarvno vezivo, medtem ko za barvne različice uporabljamo barvno vezivo, zaradi česar črni granulati dobi barvno premazano plast.



Namestitev

Robovi plošče so oblikovani s stopničastim utorom in integriranim sestavljenim spojem. Dve strani plošče imata pozitivni spoj, medtem ko imata preostali dve natančno ustrezen negativni spoj. Med polaganjem sestavljen spoj ustvari trajno in stabilno povezavo med sosednjimi ploščami. Zaradi skritega položaja v stopničastem utoru ostane povezovalni sistem na položeni površini neviden. Končni rezultat je klasičen, pravokoten vzorec fug, podoben šahovnici.



Struktura spodnje strani

Spodnja stran plošče ima strukturo z drenažnimi kanali, globokimi približno 4 mm. Drenažni kanali sosednjih plošč se povezujejo v neprekinjeno mrežo. V kvadratnih območjih med drenažnimi kanali se nahaja velika vdolbina v obliki kupole, globoka približno 15 mm. Te vdolbine izboljšujejo odpornost na vremenske vplive, dimenzijsko stabilnost in blažilne lastnosti plošče. Plošče je mogoče položiti na vezano nosilno plast, na strešne hidroizolacije ali na ustrezne travne rešetke. Za pravilno montažo je treba upoštevati navodila za polaganje.

Talna plošča za teraso Classic (HZ)

Značilnosti



Odpornost proti zmrzali

Odporno na zmrzal in zmrznjeno vodo v materialu – brez pokanja, trganja ali lomljenja.



Z UV stabilizacijo

ELT gumijasti granulat vsebuje UV stabilizatorje. Barva ali barvni premaz ne porumeni.



Toksikološko varen

Brez nedovoljenih emisij škodljivih snovi, začetni vonj po gumi sčasoma izzveni.



Za notranjo in zunanjo uporabo

Odporno na vremenske vplive in zmrzal. Vsestranska uporaba v notranjih in zunanjih prostorih.



Efl

Obnašanje pri požaru v skladu z EN 13501-1: Efl
Sprejemljivo obnašanje pri požaru

Primerjalne vrednosti

Primerjava tehničnih podatkov na lestvici od 1 do 5 omogoča praktičen način objektivnega primerjanja ustreznih lastnosti izdelkov WARCO, kar olajša izbiro najprimernejšega izdelka za želeno uporabo. Podrobne informacije o vrednostih lestvice in njihovem izračunu so na voljo na spletu na strani s podrobnostmi o izdelku.

Odpornost proti obrabi – Odpornost proti abrazivni obrabi – Vrednost lestvice 4 = "odlično" (BS 7188)

Dušenje udarcev, vibracij in hoje – Lestvica 4 = močno dušenje

Tlačna trdnost - Vrednost lestvice 2 = pribl. 0,75 mm preostale vdolbine po 24 urah razbremenitve (BS 7188)

Protizdrsnost (EN 16165) – Vrednost lestvice 4 = povprečni sprejemni kot ca. 16°, skupina R10

Navidezna gostota - vrednost lestvice 2 = 780 do 840 kg/m³

Prepustnost vode (EN 12616) – Razred 4 = Infiltracija cca 600 mm/h (600 l/h/m²)

Toplotna izolacija – Vrednost lestvice 4 = Toplotna prevodnost pribl. 0,09 W/(m·K)

Razred protizdrsnosti DS (EN 14041) - Vrednost lestvice 4 = Koeficient trenja ca. 0,53