



Talna obloga za pse (TZ)

Talna obloga za pse WARCO zagotavlja varne in higienske površine tam, kjer psi bivajo, počivajo, trenirajo ali potrebujejo oskrbo – v pesjarih, izpustih, športnih dvoranh ali agility conah. Odlično se obnese tudi v zavetiščih in veterinarskih ambulantah kot trpežna in enostavna rešitev.

Rahlo elastična in prijazna sklepom izolira pred mrazom ter ostaja zanesljiva tako v dežju kot v zmrzali. Protizdrsna in higienska površina je enostavna za čiščenje ter nudi udobno, vremensko odporno in trajno osnovo za pse.

Podatki o izdelku

Barva **Maroko**

Namestitev **Sestavljen puzzle spoj z nežno zaobljenim posnetjem**


Velikost **540 x 540 x 30 mm**

Teža **5.78 kg/Kos = 23.12 kg/m²**

Pretvorba **1 m² = 4 Kos**

Uporabna velikost **500 x 500 x 30 mm**

Lastnosti



Barva Maroko

Barva „Maroko“ združuje tople, naravne rjave odtenke z bež in rahlo črnimi poudarki. Ta harmonična mešanica spominja na barve maroške pokrajine in arhitekture ter materialu daje naraven in eleganten videz. Material je novo izdelan EPDM gumen granulata, ki je brez škodljivih snovi, UV-odporen in dolgotrajno obstojen na barvo. Barva „Maroko“ je idealna za okolja, kjer je zaželeno toplo, naravno in sproščujoče vzdušje. Tako v sodobno zasnovanih kot tudi v tradicionalnih prostorih ustvarja barva „Maroko“ harmoničen celoten vtis.



Material

Izdelek ima dvoslojno strukturo in je izdelan s postopkom stiskanja. Spodnji funkcijski sloj je sestavljen iz črnega ELT-granulata, pridobljenega z reciklažo izrabljenih pnevmatik (ELT = End of Life Tyres). Kemično gledano ELT-granulat vsebuje mešanico naravnega kavčuka (NR) in stiren-butadien kavčuka (SBR). Zgornji sloj, imenovan uporabni sloj, je izdelan iz na novo proizvedenega, popolnoma obarvanega in okolju prijaznega EPDM-granulata (etilen-propilen-dien kavčuk) s srednjo zrnatostjo. Ta izdelek izpolnjuje izjemno visoke zahteve glede varnosti, trajnosti in funkcionalnosti.



Namestitev

Robovi plošč so zasnovani s sestavljivim puzzle spojem. Vsaka stran plošče se lahko poveže s katero koli stranjo druge plošče. Mreža polaganja znaša 50 cm. Med polaganjem se puzzle zobje natančno prilegajo drug drugemu in tvorijo trajno povezavo, ki zagotavlja stabilno in varno površino. Nežno zaobljeno posnetje ustvarja sodoben, prefinjen vzorec fug z zaprtimi ali ozkimi režami.



Struktura spodnje strani

Spodnja stran plošče ima strukturo z drenažnimi kanali, globokimi približno 4 mm. Drenažni kanali sosednjih plošč se povezujejo v neprekinjeno mrežo. V kvadratnih območjih med drenažnimi kanali se nahaja velika vdolbina v obliki kupole, globoka približno 15 mm. Te vdolbine izboljšujejo odpornost na vremenske vplive, dimenzijsko stabilnost in blažilne lastnosti plošče. Plošče je mogoče položiti na vezano nosilno plast, na strešne hidroizolacije ali na ustrezne travne rešetke. Za pravilno montažo je treba upoštevati navodila za polaganje.

Talna obloga za pse (TZ)

Značilnosti



Odpornost proti zmrzali

Odporno na zmrzal in zmrznjeno vodo v materialu – brez pokanja, trganja ali lomljenja.



Cfl-s1

Razred gradbenega materiala v skladu z EN 13501-1: Cfl-s1 težko vnetljiv – nizka emisija dima



Za notranjo in zunanjo uporabo

Odporno na vremenske vplive in zmrzal.
Vsestranska uporaba v notranjih in zunanjih prostorih.



Barvno obstojen in odporen proti UV-sevanju

Površina iz EPDM gumijastega granulata je barvno obstojna in dolgotrajno odporna proti UV-sevanju (sonce).



Toksikološko varen

Brez nedovoljenih emisij škodljivih snovi, začetni vonj po gumi sčasoma izzveni.



Primerno za klorirano vodo

Dobra odpornost na klorirano vodo, čistila s klorom in bazensko vodo.

Primerjalne vrednosti

Primerjava tehničnih podatkov na lestvici od 1 do 5 omogoča praktičen način objektivnega primerjanja ustreznih lastnosti izdelkov WARCO, kar olajša izbiro najprimernejšega izdelka za želeno uporabo. Podrobne informacije o vrednostih lestvice in njihovem izračunu so na voljo na spletu na strani s podrobnostmi o izdelku.

Tlačna trdnost - Vrednost lestvice 2 = pribl. 0,75 mm preostale vdolbine po 24 urah razbremenitve (BS 7188)

Razred protidrsnosti DS (EN 14041) - Vrednost lestvice 5 = Koeficient trenja ca. 0,6

Odpornost proti obrabi – Odpornost proti abrazivni obrabi – Vrednost lestvice 2 = "dobro" (BS 7188)

Navidezna gostota - vrednost lestvice 2 = 780 do 840 kg/m³

Toplotna izolacija – Vrednost lestvice 3 = Toplotna prevodnost pribl. 0,11 W/(m·K)

Prepustnost vode (EN 12616) – Razred 4 = Infiltracija cca 600 mm/h (600 l/h/m²)

Dušenje udarcev, vibracij in hoje – Lestvica 3 = izrazito dušenje

Protidrsnost (EN 16165) – Vrednost lestvice 4 = povprečni sprejemni kot ca. 16°, skupina R10