

## Športna talna obloga za pse HD (BZ)

Športna talna obloga za pse HD podjetja WARCO je gumijasta plošča visoke gostote, namenjena intenzivnemu treningu in pasjemu športu. Primerna za vadbene dvorane ter začasno uporabo na razstavah, tekmovanjih ali zunanjih dogodkih.

Njena kompaktna struktura zagotavlja odpornost proti obrabi, higieno in enostavno vzdrževanje. Protizdrsna, rahlo prožna površina psom omogoča varen oprijem, razbremenjuje sklepe in ostane stabilna tudi pri večjih obremenitvah. Po dogodkih je plošče mogoče hitro očistiti, razstaviti in ponovno uporabiti.



### Podatki o izdelku

|            |                                                            |                   |                                  |
|------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Barva      | <b>Antracit</b>                                            | Teža              | <b>4.08 kg/Kos = 16.32 kg/m²</b> |
| Namestitev | <b>Sestavljen puzzle spoj z nežno zaobljenim posnetjem</b> | Pretvorba         | <b>1 m² = 4 Kos</b>              |
| Velikost   | <b>540 x 540 x 18 mm</b>                                   | Uporabna velikost | <b>500 x 500 x 18 mm</b>         |

### Lastnosti



#### Barva Antracit

Tono "Antracit" ustreza običajnemu odtenku črnih gumih delcev ELT granulata (End of Life Tyres), ki nastanejo pri reciklaži starih pnevmatik in so osnova tega izdelka. Ta odtenek se lahko sčasoma spremeni iz globoke črne v nekoliko svetlejši antracit. Antracit je še posebej primeren za zunanje površine, kot so pločniki, hleve ali športna igrišča in je najpogostejše izbrani odtenek v fitnes industriji. Antracit se harmonično prilega različnim okoljem, zagotavlja sodoben, zadržan dizajn in je odporen na umazanijo in obrabo.




#### Material

Izdelek je sestavljen iz črnega gumijastega granulata in poliuretanovega veziva. Uporabljeni gumijasti granulati izvirajo iz reciklaže starih pnevmatik, kar pojasnjuje pojem ELT granulata (End of Life Tyres). Ta izvor daje granulatu tipično črno ali antracitno barvo. Kemijsko gledano je ELT granulata mešanica naravnega kaučuka (NR) in stirensko-butadienskega kaučuka (SBR). Za antracitne izdelke se uporablja brezbarvno vezivo, medtem ko za barvne različice uporabljamo barvno vezivo, zaradi česar črni granulati dobi barvno premazano plast.



#### Namestitev

Robovi plošč so zasnovani s sestavljivim puzzle spojem. Vsaka stran plošče se lahko poveže s katero koli stranjo druge plošče. Mreža polaganja znaša 50 cm. Med polaganjem se puzzle zobje natančno prilegajo drug drugemu in tvorijo trajno povezavo, ki zagotavlja stabilno in varno površino. Nežno zaobljeno posnetje ustvarja sodoben, prefinjen vzorec fug z zaprtimi ali ozkimi režami.



#### Struktura spodnje strani

Spodnja stran plošče ima strukturo z drenažnimi kanali, globokimi približno 4 mm. Drenažni kanali sosednjih plošč se med seboj povezujejo in tvorijo neprekinjeno mrežo, ki zagotavlja stalen odtok padavinske vode. Plošče je mogoče položiti na vezano nosilno plast, na strešne hidroizolacije ali na ustrezne travne rešetke. Za pravilno montažo je treba upoštevati navodila za polaganje.

## Športna talna obloga za pse HD (BZ)

### Značilnosti



#### Efl

Obnašanje pri požaru v skladu z EN 13501-1: Efl  
Sprejemljivo obnašanje pri požaru



#### Z UV stabilizacijo

ELT gumijasti granulati vsebuje UV stabilizatorje.  
Barva ali barvni premaz ne porumeni.



#### Toksikološko varen

Brez nedovoljenih emisij škodljivih snovi,  
začetni vonj po gumi sčasoma izzveni.



#### Za notranjo in zunanjo uporabo

Odporno na vremenske vplive in zmrzal.  
Vsestranska uporaba v notranjih in zunanjih prostorih.

### Primerjalne vrednosti

Primerjava tehničnih podatkov na lestvici od 1 do 5 omogoča praktičen način objektivnega primerjanja ustreznih lastnosti izdelkov WARCO, kar olajša izbiro najprimernejšega izdelka za želeno uporabo. Podrobne informacije o vrednostih lestvice in njihovem izračunu so na voljo na spletu na strani s podrobnostmi o izdelku.

 Dušenje udarcev, vibracij in hoje – Lestvica 1 = zaznavno dušenje

 Toplotna izolacija – Vrednost lestvice 2 = Toplotna prevodnost pribl. 0,12 W/(m·K)

 Razred protidrsnosti DS (EN 14041) - Vrednost lestvice 2 = Koeficient trenja ca. 0,38

 Odpornost proti obrabi – Odpornost proti abrazivni obrabi – Vrednost lestvice 5 = "izjemno" (BS 7188)

 Tlačna trdnost - Vrednost lestvice 4 = pribl. 0,25 mm preostale vdolbine po 24 urah razbremenitve (BS 7188)

 Protidrsnost (EN 16165) – Vrednost lestvice 3 = povprečni sprejemni kot ca. 15°, skupina R10

 Navidezna gostota - vrednost lestvice 4 = 900 do 1000 kg/m<sup>3</sup>

 Prepustnost vode (EN 12616) – Razred 2 = Infiltracija do 10 mm/h (10 l/h/m<sup>2</sup>)