



Gumijasta talna plošča za pse (FS)

Gumijasta talna plošča za pse WARCO je elastična, toplotno izolativna plošča iz granulata gume ELT, vezanega s PU (reciklirane pnevmatike). Primerna je za pasje pesjake, zavetišča, vzrejališča in domače počivališče. Vodoprepustna zasnova omogoča hitro sušenje; čiščenje in razkuževanje sta preprosta.

Blaga elastičnost in protizdrsna površina nudita udobno, varno podlago ter ščitita pred mrazom in vlago tal. Polaganje v polovičnem zamiku, pritrditev z zatiči – in vedno z robno obrobo – zagotavljajo stabilno, higiensko in trajno površino za pse.

Podatki o izdelku

Barva	Lupkovosiva
Namestitev	Povezovalni zatiči – plastični vložki
Velikost	500 x 500 x 25 mm

Teža	3.85 kg/Kos = 15.4 kg/m²
Pretvorba	1 m² = 4 Kos
Uporabna velikost	500 x 500 x 25 mm

Lastnosti



Barva Lupkovosiva

Barva "Lupkovosiva" je intenziven, temen siv odtenek, ki spominja na naraven videz skrilavca. Ta barva se doseže z uporabo barvnega veziva, ki obdaja ELT delce (črne gumijaste delce iz reciklaže starih pnevmatik). Lupkovosiva je elegantna, nevtralna barva, ki je odlična za moderno in industrijsko oblikovanje. Lahko se uporablja na poteh, v urbanih območjih ali na terasah, da ustvari umirjeno, a hkrati stilno vzdušje. Ta barva se dobro kombinira z drugimi nevtralnimi ali močnimi barvami, da ustvari harmoničen celostni videz. Barvni premaz se z uporabo postopoma obrabi.




Material

Izdelek je sestavljen iz črnega gumijastega granulata in poliuretanovega veziva. Uporabljeni gumijasti granulati izvirajo iz reciklaže starih pnevmatik, kar pojasnjuje pojem ELT granulati (End of Life Tyres). Ta izvor daje granulatu tipično črno ali antracitno barvo. Kemijsko gledano je ELT granulati mešanica naravnega kaučuka (NR) in stirensko-butadienskega kaučuka (SBR). Za antracitne izdelke se uporablja brezbarvno vezivo, medtem ko za barvne različice uporabljamo barvno vezivo, zaradi česar črni granulati dobi barvno premazano plast.



Namestitev

Na dveh straneh – med posameznimi vrstami plošč – so plošče povezane s stranskimi povezovalnimi zatiči (plastičnimi vložki). Polaganje mora potekati v vezanem vzorcu, kar pomeni, da je vsaka vrstica plošč zamaknjena za polovico plošče (T-spoj). V tem vzorcu je vsaka plošča s plastičnimi vložki povezana z dvema ploščama v vrsti nad njo in dvema ploščama v vrsti pod njo. Ti vložki preprečujejo stransko premikanje plošč, vendar ne omejujejo gibanja vzdolž vzdolžne osi vložkov. Zato je treba okoli površine plošč namestiti robni zaključek.



Struktura spodnje strani

Spodnja stran plošče ima reliefno strukturo z obrnjenimi prirezanimi piramidami. Te prirezane piramide, visoke približno 15 mm, so zasnovane tako, da izboljšajo odpornost plošče na vremenske vplive, njeno dimenzijsko stabilnost in blažilne lastnosti, hkrati pa omogočajo učinkovito odvajanje vode pri zunanji uporabi. Plošče je mogoče polagati na trdne podlage, kot so beton, asfalt, tlakovci ali kamnite plošče, pa tudi na strešne hidroizolacije ali plastične travne rešetke. Za pravilno montažo je treba upoštevati navodila za polaganje.

Gumijasta talna plošča za pse (FS)

Značilnosti



Toksikološko varen

Brez nedovoljenih emisij škodljivih snovi, začetni vonj po gumi sčasoma izzveni.



Efl

Obnašanje pri požaru v skladu z EN 13501-1: Efl
Sprejemljivo obnašanje pri požaru



Z UV stabilizacijo

ELT gumijasti granulati vsebuje UV stabilizatorje.
Barva ali barvni premaz ne porumeni.



Odpornost proti zmrzali

Odporno na zmrzal in zmrznjeno vodo v materialu – brez pokanja, trganja ali lomljenja.



85 cm kritična višina padca (po EN 1177:2018)

TÜV preizkušena talna obloga za igrišča. Varnost za zasebne in javne površine. Kritična višina: 85 cm.



Za notranjo in zunanjo uporabo

Odporno na vremenske vplive in zmrzal.
Vsestranska uporaba v notranjih in zunanjih prostorih.

Primerjalne vrednosti

Primerjava tehničnih podatkov na lestvici od 1 do 5 omogoča praktičen način objektivnega primerjanja ustreznih lastnosti izdelkov WARCO, kar olajša izbiro najprimernejšega izdelka za želeno uporabo. Podrobne informacije o vrednostih lestvice in njihovem izračunu so na voljo na spletu na strani s podrobnostmi o izdelku.

Navidezna gostota - vrednost lestvice 2 = 780 do 840 kg/m³

Tlačna trdnost - Vrednost lestvice 2 = pribl. 0,75 mm preostale vdolbine po 24 urah razbremenitve (BS 7188)

Odpornost proti obrabi – Odpornost proti abrazivni obrabi – Vrednost lestvice 4 = "odlično" (BS 7188)

Razred protidrznosti DS (EN 14041) - Vrednost lestvice 4 = Koeficient trenja ca. 0,53

Prepustnost vode (EN 12616) – Razred 4 = Infiltracija cca 600 mm/h (600 l/h/m²)

Dušenje udarcev, vibracij in hoje – Lestvica 3 = izrazito dušenje

Toplotna izolacija – Vrednost lestvice 3 = Toplotna prevodnost pribl. 0,11 W/(m·K)

Protizdrznost (EN 16165) – Vrednost lestvice 4 = povprečni sprejemni kot ca. 16°, skupina R10