

Podnožna letev (RL)

Podnožna letev WARCO je elastična letev iz gumi granulata (PU vezan), ki se lepi na steno v višini tal. Prekrije rezane robove in fuge do 1,5 cm ter ustvari čist prehod med tlemi in steno.

Hkrati ščiti steno pred praskami in poškodbami pri sesanju ali brisanju. Zaradi prožnosti dobro blaži udarce in lepo sledi tudi rahlo ukrivljenim stenam. S spojem pero-utor in zaobljenim robom sosednji deli tvorijo neprekinjen, funkcionalen in dekorativen zaključek.




Podatki o izdelku

Barva	Koralen rdeča
Namestitev	Trajno elastično lepljenje RL
Velikost	750 x 20 x 80 mm

Teža	1.2 kg/Kos = 1.6 kg/tm
Pretvorba	1 tm = 1.33 Kos
Uporabna velikost	750 x 20 x 80 mm

Lastnosti



Barva Koralen rdeča

Barva „Koralen rdeča“ se odlikuje po intenzivnem, živahnem odtenku rdeče, ki navduši s svojo svežino in dinamičnim sijajem. Material je narejen iz novo izdelanega, rdeče obarvanega EPDM gumijastega granulata, ki je odporen na UV žarke, brez škodljivih snovi in zagotavlja visoko stabilnost barve. Ta barva je še posebej primerna za okolja, kjer je zaželeno energično, a hkrati uravnoteženo vzdušje.




Material

Izdelek je sestavljen iz popolnoma prebarvanega granulata gumijastega EPDM z drobnim in srednjim zrnem. Kot vezivo se uporablja UV-stabiliziran poliuretan. EPDM (etilen-propilendien-guma) je sodobna sintetična guma z mnogimi koristnimi lastnostmi: odpornostjo proti UV-sevanju, težko vnetljivostjo, dobro odpornostjo na temperature in neobčutljivostjo za številne kemikalije. Za proizvodnjo tega izdelka je bil uporabljen izključno nov, brez onesnaževalni EPDM gumijasti granulata.



Namestitev

Trak za steno ima ravno spodnjo stran, ki se prilepi na ustrezen podlago. Lepljenje je lahko celovito ali točkovno, odvisno od lastnosti podlage. Uporabiti je treba trajno elastično poliuretansko lepilo podjetja WARCO ali enakovreden izdelek. Robovi traku, ki imajo stopničasto povezavo, se med montažo natančno prilagajajo, kar zagotovi čist in urejen videz.



Struktura spodnje strani

Izdelek ima gladko, popolnoma ravno spodnjo stran brez vtisnjenih strukturnih elementov ali drenažnih kanalov. Popolnoma nalega na nosilno plast. Po potrebi je treba zagotoviti ustrezno drenažo z ustreznimi ukrepi. Vgradnja ali montaža se izvaja na primerno, ravno in trajno nosilno podlago. Za pravilno namestitev je treba upoštevati navodila za vgradnjo.

Podnožna letev (RL)

Značilnosti



Cfl-s1

Razred gradbenega materiala v skladu z EN 13501-1:
Cfl-s1 težko vnetljiv – nizka emisija dima



Za notranjo in zunanjo uporabo

Odporno na vremenske vplive in zmrzal.
Vsestranska uporaba v notranjih in zunanjih prostorih.



Barvno obstojen in odporen proti UV-sevanju

Površina iz EPDM gumijastega granulata je barvno
obstojna in dolgotrajno odporna proti UV-sevanju
(sonce).



Toksikološko varen

Brez nedovoljenih emisij škodljivih snovi,
začetni vonj po gumi sčasoma izzveni.



Primerno za klorirano vodo

Dobra odpornost na klorirano vodo,
čistila s klorom in bazensko vodo.

Primerjalne vrednosti

Primerjava tehničnih podatkov na lestvici od 1 do 5 omogoča praktičen način objektivnega primerjanja ustreznih lastnosti izdelkov WARCO, kar olajša izbiro najprimernejšega izdelka za želeno uporabo. Podrobne informacije o vrednostih lestvice in njihovem izračunu so na voljo na spletu na strani s podrobnostmi o izdelku.

Tlačna trdnost - Vrednost lestvice 5 = pribl. 0 mm preostale vdolbine po 24 urah razbremenitve (BS 7188)

Navidezna gostota - vrednost lestvice 5 = od 1000 kg/m³

Odpornost proti obrabi – Odpornost proti abrazivni obrabi – Vrednost lestvice 3 = "zelo dobro" (BS 7188)

Toplotna izolacija – Vrednost lestvice 5 = Toplotna prevodnost pribl. 0,07 W/(m·K)

Dušenje udarcev, vibracij in hoje – Lestvica 5 = odlično dušenje

Prepustnost vode (EN 12616) – Razred 1 = Infiltracija cca 0 mm/h (0 l/h/m²)