

Notranja talna plošča puzzle (TZ)

Notranja talna plošča puzzle podjetja WARCO je trpežna in prilagodljiva talna obloga za sejme, razstave ali trgovine. Z debelino le 1,8 cm ustvarja visokokakovostno modularno površino, ki se natančno spaja, ostane stabilna in jo je mogoče večkrat uporabiti.

Standardno je opremljena z razredom požarne odpornosti Cfl-s1 in je posebej priporočljiva za notranjo uporabo, lahko pa se uporablja tudi na prostem – na primer v zunanjem razstavnem prostoru. Je robustna in nosilna, hkrati elastična, blaži udarce in razbremenjuje sklepe – udobna tako za obiskovalce kot za osebje stojnic. Pri trajnih namestitvah je mogoče posamezne, bolj obremenjene plošče enostavno zamenjati brez potrebe po obnovi celotne površine.



Podatki o izdelku

Barva	Maroko
Namestitev	Sestavljen puzzle spoj z nežno zaobljenim posnetjem
Velikost	1040 x 1040 x 30 mm

Teža	26.03 kg/Kos = 26.03 kg/m²
Pretvorba	1 m² = 1 Kos
Uporabna velikost	1000 x 1000 x 30 mm

Lastnosti



Barva Maroko

Barva „Maroko“ združuje tople, naravne rjave odtenke z bež in rahlo črnimi poudarki. Ta harmonična mešanica spominja na barve maroške pokrajine in arhitekture ter materialu daje naraven in eleganten videz. Material je novo izdelan EPDM gumen granulata, ki je brez škodljivih snovi, UV-odporen in dolgotrajno obstojen na barvo. Barva „Maroko“ je idealna za okolja, kjer je zaželeno toplo, naravno in sproščujoče vzdušje. Tako v sodobno zasnovanih kot tudi v tradicionalnih prostorih ustvarja barva „Maroko“ harmoničen celoten vtis.



Material

Izdelek ima dvoslojno strukturo in je izdelan s postopkom stiskanja. Spodnji funkcijski sloj je sestavljen iz črnega ELT-granulata, pridobljenega z reciklažo izrabljenih pnevmatik (ELT = End of Life Tyres). Kemično gledano ELT-granulat vsebuje mešanico naravnega kavčuka (NR) in stiren-butadien kavčuka (SBR). Zgornji sloj, imenovan uporabni sloj, je izdelan iz na novo proizvedenega, popolnoma obarvanega in okolju prijaznega EPDM-granulata (etilen-propilen-dien kavčuk) s srednjo zrnatostjo. Ta izdelek izpolnjuje izjemno visoke zahteve glede varnosti, trajnosti in funkcionalnosti.



Namestitev

Robovi plošč so zasnovani s sestavljivim puzzle spojem. Vsaka stran plošče se lahko poveže s katero koli stranjo druge plošče. Mreža polaganja znaša 50 cm. Med polaganjem se puzzle zobje natančno prilegajo drug drugemu in tvorijo trajno povezavo, ki zagotavlja stabilno in varno površino. Nežno zaobljeno posnetje ustvarja sodoben, prefinjen vzorec fug z zaprtimi ali ozkimi režami.



Struktura spodnje strani

Spodnja stran plošče ima strukturo z drenažnimi kanali, globokimi približno 4 mm. Drenažni kanali sosednjih plošč se povezujejo v neprekinjeno mrežo. V kvadratnih območjih med drenažnimi kanali se nahaja velika vdolbina v obliki kupole, globoka približno 15 mm. Te vdolbine izboljšujejo odpornost na vremenske vplive, dimenzijsko stabilnost in blažilne lastnosti plošče. Plošče je mogoče položiti na vezano nosilno plast, na strešne hidroizolacije ali na ustrezne travne rešetke. Za pravilno montažo je treba upoštevati navodila za polaganje.

Notranja talna plošča puzzle (TZ)

Značilnosti



Za notranje in zaščitene zunanje površine

Za uporabo v notranjih in zaščitene zunanjih prostorih. Izogibajte se zastajajoči vodi in trajni vlagi.



Primerno za klorirano vodo

Dobra odpornost na klorirano vodo, čistila s klorom in bazensko vodo.



Barvno obstojen in odporen proti UV-sevanju

Površina iz EPDM gumijastega granulata je barvno obstojna in dolgotrajno odporna proti UV-sevanju (sonce).



Cfl-s1

Razred gradbenega materiala v skladu z EN 13501-1: Cfl-s1 težko vnetljiv – nizka emisija dima



Toksikološko varen

Brez nedovoljenih emisij škodljivih snovi, začetni vonj po gumi sčasoma izzveni.

Primerjalne vrednosti

Primerjava tehničnih podatkov na lestvici od 1 do 5 omogoča praktičen način objektivnega primerjanja ustreznih lastnosti izdelkov WARCO, kar olajša izbiro najprimernejšega izdelka za želeno uporabo. Podrobne informacije o vrednostih lestvice in njihovem izračunu so na voljo na spletu na strani s podrobnostmi o izdelku.

Prepustnost vode (EN 12616) – Razred 2 = Infiltracija do 10 mm/h (10 l/h/m²)

Protizdrsnost (EN 16165) – Vrednost lestvice 3 = povprečni sprejemni kot ca. 15°, skupina R10

Razred protizdrsnosti DS (EN 14041) – Vrednost lestvice 2 = Koeficient trenja ca. 0,38

Odpornost proti obrabi – Odpornost proti abrazivni obrabi – Vrednost lestvice 3 = "zelo dobro" (BS 7188)

Navidezna gostota - vrednost lestvice 4 = 900 do 1000 kg/m³

Toplotna izolacija – Vrednost lestvice 3 = Toplotna prevodnost pribl. 0,11 W/(m·K)

Dušenje udarcev, vibracij in hoje – Lestvica 2 = udobno dušenje

Tlačna trdnost – Vrednost lestvice 4 = pribl. 0,25 mm preostale vdolbine po 24 urah razbremenitve (BS 7188)