

## Gumijasta podloga za agility (XT)


Gumijasta podloga za agility WARCO je talna obloga za agility parkurje, pasje šole in prireditvene površine. Polaga se prosto brez lepljenja – kot enojni sloj ali v sendvič sistemu s funkcionalnimi ploščami XX. Kalibrirana puzzle zveza med ploščami tvori lasasto rego, ki je v površini skoraj nevidna.

Obrabna plast iz UV-stabilnega granulata EPDM zagotavlja barvno obstojnost in kakovost površine. Osnovna plast iz recikliranega granulata ELT prevzema obremenitve in blaži udarce. Obloga je protizdrsna, vodopropustna in vremensko odporna. Varuje tačke in sklepe pri intenzivni rabi. Čisti se z metlo ali izpiranjem.

### Podatki o izdelku

Barva	<b>Levandula</b>	Teža	<b>14.41 kg/kos = 15.3 kg/m<sup>2</sup></b>
Pritrdilni sistem	<b>Optimizirano puzzle zobčenje brez posnetja</b>	Pretvorba	<b>1 m<sup>2</sup> = 1.06 kos</b>
Velikost	<b>1010 x 1010 x 18 mm</b>	Uporabna velikost	<b>97,1 x 97,1 x 1,8 cm</b>

### Lastnosti



#### Barva Levandula

Sivkino vijolična prepleta modre, vijolične in rdečkaste tone v mehak, večplasten videz z umirjeno noto.

#### Material

Izdelek ima dvoslojno zgradbo. Približno 3,3 mm debela obrabna plast je iz novega, v masi barvanega granulata EPDM, vezanega z UV-stabiliziranim poliuretanom. EPDM pomeni etilen-propilen-dien gumi in je brez škodljivih snovi. Odrpno porozna obrabna plast leži na nosilni plasti iz črnega granulata ELT srednje zrnivosti s standardno gostoto.

## Značilnosti



### Za notranjo in zunanjo uporabo

Odporno na vremenske vplive in zmrzal.  
Vsestranska uporaba v notranjih in zunanjih prostorih.



### Odpornost proti zmrzali

Odporno na zmrzal in zmrznjeno vodo v materialu – brez pokaanja, trganja ali lomljenja.



### Toksikološko varen

Brez nedovoljenih emisij škodljivih snovi, začetni vonj po gumi sčasoma izzveni.



### Cfl-s1

Reakcija na ogenj v skladu z EN 13501-1: Cfl-s1  
Omejen prispevek k požaru. Nizko nastajanje dima



### Barvno obstojen in odporen proti UV-sevanju

Površina iz EPDM gumijastega granulata je barvno obstojna in dolgotrajno odporna proti UV-sevanju (sonce).

## Primerjalne vrednosti

Primerjava tehničnih podatkov na lestvici od 1 do 5 omogoča praktičen način objektivnega primerjanja ustreznih lastnosti izdelkov WARCO, kar olajša izbiro najprimernejšega izdelka za želeno uporabo. Podrobne informacije o vrednostih lestvice in njihovem izračunu so na voljo na produktni strani.

Odpornost proti obrabi – Odpornost proti abrazivni obrabi – Vrednost lestvice 2 = "dobro" (BS 7188)

Protizdrsnost (EN 16165) – Vrednost lestvice 4 = povprečni sprejemni kot ca. 16°, skupina R10

Dušenje udarcev, vibracij in hoje – Lestvica 2 = udobno dušenje

Toplotna izolacija – Vrednost lestvice 2 = Toplotna prevodnost pribl. 0,12 W/(m·K)

Razred protizdrsnosti DS (EN 14041) - Vrednost lestvice 5 = Koefficient trenja ca. 0,6

Prepustnost vode (EN 12616) – Razred 4 = Infiltracija cca 600 mm/h (600 l/h/m<sup>2</sup>)

Navidezna gostota - vrednost lestvice 2 = 780 do 840 kg/m<sup>3</sup>