

## Gumijaste plošče za sejme (XT)

Gumijaste plošče za sejme WARCO so večkrat uporabna talna obloga za sejemske nastope, razstave in prireditve. Plošče se polagajo prosto brez lepljenja. Kalibrirana puzzle zveza med ploščami tvori lasasto rego, ki je v površini skoraj nevidna.

Tlačno odporna in udarcem blažeča obloga je prijetna za hojo in podpira osebe na stojnici pri dolgi prisotnosti. Obrabna plast iz UV-stabilnega granulata EPDM zagotavlja barvno obstojnost in kakovost površine. Osnovna plast iz recikliranega granulata ELT prevzema obremenitve in blaži udarce. Po sejmu se plošče brez sledi dvignejo, očistijo in shranijo. Čisti se z metlo ali vlažnim mopom.



### Podatki o izdelku

Barva	<b>Ratan</b>	Teža	<b>3.65 kg/kos = 18.34 kg/m<sup>2</sup></b>
Pritrdilni sistem	<b>Optimizirano puzzle zobčenje brez posnetja</b>	Pretvorba	<b>1 m<sup>2</sup> = 5.03 kos</b>
Velikost	<b>485 x 485 x 18 mm</b>	Uporabna velikost	<b>44,6 x 44,6 x 1,8 cm</b>

### Lastnosti



#### Barva Ratan

Rattan Lounge povezuje peščene, bež in rjave tone v topel videz, navdihnjen s pletenimi naravnimi vlakni.

#### Material

Izdelek ima dvoslojno zgradbo. Približno 2 mm debela obrabna plast je iz novega, v masi barvanega granulata EPDM, vezanega z UV-stabiliziranim poliuretanom. EPDM pomeni etilen-propilen-dien gumi in je brez škodljivih snovi. Zaprta obrabna plast leži na nosilni plasti iz finega črnega granulata ELT z visoko gostoto.

## Značilnosti



### Za notranje in zaščitene zunanje površine

Za uporabo v notranjih in zaščiteneh zunanjih prostorih. Izogibajte se zastajajoči vodi in trajni vlagi.



### Cfl-s1

Reakcija na ogenj v skladu z EN 13501-1: Cfl-s1  
Omejen prispevek k požaru. Nizko nastajanje dima



### Barvno obstojen in odporen proti UV-sevanju

Površina iz EPDM gumijastega granulata je barvno obstojna in dolgotrajno odporna proti UV-sevanju (sonce).



### Toksikološko varen

Brez nedovoljenih emisij škodljivih snovi, začetni vonj po gumi sčasoma izzveni.

## Primerjalne vrednosti

Primerjava tehničnih podatkov na lestvici od 1 do 5 omogoča praktičen način objektivnega primerjanja ustreznih lastnosti izdelkov WARCO, kar olajša izbiro najprimernejšega izdelka za zeleno uporabo. Podrobne informacije o vrednostih lestvice in njihovem izračunu so na voljo na produktni strani.

Tlačna trdnost - Vrednost lestvice 4 = pribl. 0,25 mm preostale vdolbine po 24 urah razbremenitve (BS 7188)

Odpornost proti obrabi – Odpornost proti abrazivni obrabi – Vrednost lestvice 3 = "zelo dobro" (BS 7188)

Toplotna izolacija – Vrednost lestvice 2 = Toplotna prevodnost pribl. 0,12 W/(m·K)

Razred protidrsnosti DS (EN 14041) - Vrednost lestvice 2 = Koefficient trenja ca. 0,38

Protizdrsnost (EN 16165) – Vrednost lestvice 3 = povprečni sprejemni kot ca. 15°, skupina R10

Prepustnost vode (EN 12616) – Razred 2 = Infiltracija do 10 mm/h (10 l/h/m<sup>2</sup>)

Navidezna gostota - vrednost lestvice 4 = 900 do 1000 kg/m<sup>3</sup>

Dušenje udarcev, vibracij in hoje – Lestvica 1 = zaznavno dušenje