

## Gumijaste plošče za teraso (XT)


Gumijaste plošče za teraso WARCO so talna obloga za terase, strešne terase in vrtno sedalne površine – za zasebno, javno in komercialno rabo. Polagajo se prosto brez lepljenja – kot enojni sloj ali v sendvič sistemu s funkcionalnimi ploščami XX. Kalibrirana puzzle zveza med ploščami tvori lasasto rego, ki je v površini skoraj nevidna.

Obloga je vodopropustna, protizdrsna in duši hrup korakov ter kotaljenja. Obrabna plast iz UV-stabilnega granulata EPDM zagotavlja barvno obstojnost in kakovost površine. Osnovna plast iz recikliranega granulata ELT prevzema obremenitve in blaži udarce. Površina je prijetna v stiku s kožo. Čisti se z metlo ali izpiranjem.

### Podatki o izdelku

Barva	<b>Levandula</b>	Teža	<b>4.87 kg/kos = 24.47 kg/m<sup>2</sup></b>
Pritrdilni sistem	<b>Optimizirano puzzle zobčenje brez posnetja</b>	Pretvorba	<b>1 m<sup>2</sup> = 5.03 kos</b>
Velikost	<b>485 x 485 x 28 mm</b>	Uporabna velikost	<b>44,6 x 44,6 x 2,8 cm</b>

### Lastnosti



#### Barva Levandula

Sivkino vijolična prepleta modre, vijolične in rdečkaste tone v mehak, večplasten videz z umirjeno noto.

#### Material

Izdelek ima dvoslojno zgradbo. Približno 3,3 mm debela obrabna plast je iz novega, v masi barvanega granulata EPDM, vezanega z UV-stabiliziranim poliuretanom. EPDM pomeni etilen-propilen-dien gumi in je brez škodljivih snovi. Odprto porozna obrabna plast leži na nosilni plasti iz črnega granulata ELT srednje zrnivosti s standardno gostoto.

## Značilnosti



### Za notranjo in zunanjo uporabo

Odporno na vremenske vplive in zmrzal.  
Vsestranska uporaba v notranjih in zunanjih prostorih.



### Odpornost proti zmrzali

Odporno na zmrzal in zmrznjeno vodo v materialu – brez pokaanja, trganja ali lomljenja.



### Toksikološko varen

Brez nedovoljenih emisij škodljivih snovi, začetni vonj po gumi sčasoma izzveni.



### Cfl-s1

Reakcija na ogenj v skladu z EN 13501-1: Cfl-s1  
Omejen prispevek k požaru. Nizko nastajanje dima



### Barvno obstojen in odporen proti UV-sevanju

Površina iz EPDM gumijastega granulata je barvno obstojna in dolgotrajno odporna proti UV-sevanju (sonce).

## Primerjalne vrednosti

Primerjava tehničnih podatkov na lestvici od 1 do 5 omogoča praktičen način objektivnega primerjanja ustreznih lastnosti izdelkov WARCO, kar olajša izbiro najprimernejšega izdelka za želeno uporabo. Podrobne informacije o vrednostih lestvice in njihovem izračunu so na voljo na produktni strani.

Odpornost proti obrabi – Odpornost proti abrazivni obrabi – Vrednost lestvice 2 = "dobro" (BS 7188)

Protizdrsnost (EN 16165) – Vrednost lestvice 4 = povprečni sprejemni kot ca. 16°, skupina R10

Dušenje udarcev, vibracij in hoje – Lestvica 3 = izrazito dušenje

Toplotna izolacija – Vrednost lestvice 3 = Toplotna prevodnost pribl. 0,11 W/(m·K)

Razred protizdrsnosti DS (EN 14041) - Vrednost lestvice 5 = Koeficient trenja ca. 0,6

Prepustnost vode (EN 12616) – Razred 4 = Infiltracija cca 600 mm/h (600 l/h/m<sup>2</sup>)

Navidezna gostota - vrednost lestvice 2 = 780 do 840 kg/m<sup>3</sup>