

## (LZ)

Der Event-Boden Podium ist ein wiederverwendbarer Veranstaltungsboden aus PU-gebundenem ELT-Gummigranulat für Messen sowie Sport-, Kultur- und Musikevents in Hallen, Zelten und im Freien. Die Platten werden schwimmend verlegt und über eine verdeckte Puzzle-Verzahnung verbunden, ohne Kleben oder Schrauben, in Kreuzfuge oder Drittelsversatz. Nach dem Event lassen sie sich schnell aufnehmen, reinigen und einlagern.


Die rutschhemmende, trittelastische Oberfläche gibt sicheren Halt, schont die Gelenke und dämpft Schritt- und Rollgeräusche. Der Boden ist wasserdurchlässig und trocknet rasch, sodass Regen abläuft. Er ist pflegeleicht, witterungsbeständig und mehrfach einsetzbar.

### Podatki o izdelku

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Barva             | <b>Travnato zelena</b>                            |
| Pritrdilni sistem | <b>Skriti puzzle spoj z zaokroženim posnetjem</b> |
| Velikost          | <b>540 x 540 x 30 mm</b>                          |

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Teža              | <b>5.6 kg/kos = 22.4 kg/m<sup>2</sup></b>  |
| Pretvorba         | <b>1 m<sup>2</sup> = 4 kos</b>             |
| Uporabna velikost | <b>50 x 50 x 3 cm   0,25 m<sup>2</sup></b> |

### Lastnosti




#### Barva Travnato zelena

Črn ELT-granulat je obdan z zelenim pigmentiranim PU-vezivom. Površina deluje v izrazitem srednje zelenem tonu. Zaradi obrabe se lahko barvni sloj sčasoma obrabi, odtenek pa postopoma potemni.



#### Material

Izdelek je izdelan iz očiščenega gumijastega granulata ELT z granulacijo od fine do srednje ter iz poliuretanskega veziva. ELT pomeni »End-of-Life Tyres« in označuje gumo, pridobljeno z recikliranjem izrabljenih pnevmatik. Kemijsko gledano gre za mešanico naravnega kavčuka (NR) in stiren-butadienskega kavčuka (SBR). Pri črnih ali antracitnih izdelkih se uporablja brezbarvno vezivo. Pri barvnih različicah pigmentirano vezivo tvori barvni premaz na črnih zrnih granulata. Površina je fino strukturirana.



#### Pritrdilni sistem

Stopničasti utor s skritim zobčenjem omogoči, da sta dve strani pozitivni in dve negativni. Spoj je vizualno nevidljiv, fuge so razporejene v pravokotnem vzorcu. Orientacija plošč mora biti natančno upoštevana. Zaokroženo posnetje ustvari tanke, urejene fuge. Posledica je vidik, kot da bi bila površina iz enega kosa. Mehanična stabilnost je trdna tudi pri horizontalnih silah. Sistem je primeren za zahtevne, vidno občutljive prostore. ---



#### Struktura spodnje strani

Spodnja strana združuje dve strukturi značilnosti: drenažne kanale, globoke približno 4 mm v kvadratnem vzorcu, in kupolaste vdolbine globine približno 15 mm. Kupole izboljšujejo blaženje udarcev in prispevajo k dimenzijski stabilnosti plošče. V zunanosti in vlažnih okoljih lahko voda odteka v smeri naklona skozi kanale; na vodoprepustnih nosilnih plasteh se vpija neposredno v podlago. Glejte navodila za montažo.

(LZ)

## Značilnosti



### Efl

Reakcija na ogenj v skladu z EN 13501-1: Efl



### Toksikološko varen

Brez nedovoljenih emisij škodljivih snovi, začetni vonj po gumi sčasoma izzveni.



### Za notranje in zaščitene zunanje površine

Za uporabo v notranjih in zaščiteneh zunanjih prostorih. Izogibajte se zastajajoči vodi in trajni vlagi.



### Odpornost proti zmrzali

Odporno na zmrzal in zmrznjeno vodo v materialu – brez pokanja, trganja ali lomljenja.



### Z UV stabilizacijo

ELT gumijasti granulati vsebuje UV stabilizatorje. Barva ali barvni premaz ne porumeni.

## Primerjalne vrednosti

Primerjava tehničnih podatkov na lestvici od 1 do 5 omogoča praktičen način objektivnega primerjanja ustreznih lastnosti izdelkov WARCO, kar olajša izbiro najprimernejšega izdelka za želeno uporabo. Podrobne informacije o vrednostih lestvice in njihovem izračunu so na voljo na produktni strani.

Navidezna gostota - vrednost lestvice 2 = 780 do 840 kg/m<sup>3</sup>

Toplotna izolacija - Vrednost lestvice 3 = Toplotna prevodnost pribl. 0,11 W/(m·K)

Dušenje udarcev, vibracij in hoje - Lestvica 3 = izrazito dušenje

Razred protidrsnosti DS (EN 14041) - Vrednost lestvice 4 = Koefficient trenja ca. 0,53

Odpornost proti obrabi - Odpornost proti abrazivni obrabi - Vrednost lestvice 4 = "odlično" (BS 7188)

Tlačna trdnost - Vrednost lestvice 2 = pribl. 0,75 mm preostale vdolbine po 24 urah razbremenitve (BS 7188)

Prepustnost vode (EN 12616) - Razred 3 = Infiltracija cca 300 mm/h (300 l/h/m<sup>2</sup>)

Protidrsnost (EN 16165) - Vrednost lestvice 4 = povprečni sprejemni kot ca. 16°, skupina R10